

ECO PRIM T PLUS

Ακρυλικό αστάρι σε υδατικό διάλυμα, σχεδόν άοσμο, με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών (VOC)



www.blauer-engel.de/uz113



ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Αστάρι γενικής χρήσης για εσωτερικούς χώρους, για τη βελτίωση της πρόσφυσης των εξομαλυντικών κονιαμάτων σε όλες τις απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών

- Προετοιμασία πολύ συμπαγών και λείων τσιμεντοκονιών και δαπέδων από σκυρόδεμα για επιπέδωση με εξομαλυντικό κονίαμα MAPEI (βλ. προϊόντα για την προετοιμασία των υποστρώματων).
- Προετοιμασία επιφανειών με ίχνη από κόλλα ή παλιών εξομαλυντικών κονιαμάτων με καλή πρόσφυση, πριν την εξομάλυνση ή την εφαρμογή κόλλας.
- Προετοιμασία επιφανειών από γύψο, ανυδρίτη, ξύλο, κόντρα πλακέ θαλάσσης, μοριοσανίδα, πλάκες μωσαϊκού, κεραμικά πλακίδια ή φυσικούς λίθους, πριν την εξομάλυνση ή την εφαρμογή κόλλας.
- Βελτιωτικό πρόσφυσης για τσιμεντοκονιάματα εξομάλυνσης σε υποστρώματα που έχουν σταθεροποιηθεί ή στεγανοποιηθεί με Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo, Primer MF ή Primer MF EC Plus, σε περίπτωση που δεν έχει γίνει επίταση με χαλαζιακή άμμο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Eco Prim T Plus είναι ένα αστάρι με βάση ακρυλικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα, σχεδόν άοσμο, με εύκολη επάλειψη και εξαιρετικά χαρακτηριστικά πρόσφυσης, αντοχής στο νερό και στη γήρανση.

Το Eco Prim T Plus έχει τη μορφή γαλακτώματος γαλάζιου χρώματος, έτοιμο προς χρήση και εύκολο στην εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.

Το Eco Prim T Plus δεν είναι εύφλεκτο και έχει σχεδόν μηδενική (EMICODE EC1 Plus) περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ουσίες (VOC). Μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης.

Το Eco Prim T Plus πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ASTM D 1308-87 για την αντοχή στα ούρα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Το Eco Prim T Plus πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικά δάπεδα.
- Μην χρησιμοποιείτε το Eco Prim T Plus σε μαγνησιακά υποστρώματα, χρησιμοποιήστε κατάλληλα αστάρια όπως το Eco Prim PU 1K Turbo ή το Primer MF EC Plus.
- Μην χρησιμοποιείτε το Eco Prim T Plus σε κόλλες και υπολείμματα αυτοεπιπεδούμενων που περιέχουν καυστικό θειώδες. Χρησιμοποιήστε αντ' αυτού το Eco Prim PU 1K Turbo ή το Primer MF EC Plus.

- Χρησιμοποιήστε το **Eco Prim T Plus** σε ξύλο μόνο αν είναι σταθερό στην υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε το **Eco Prim T Plus** σε περιπτώσεις ανερχόμενης υγρασίας.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία του υποστρώματος

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι ομοιόμορφα στεγνά, με επαρκή μηχανική αντοχή, χωρίς σκόνη, σαθρά σημεία, ρωγμές, βαφές, κεριά, έλαια, σκουριά και προϊόντα που μπορούν να επηρεάσουν την πρόσφυση.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται τα ισχύοντα πρότυπα σε κάθε χώρα.

Είναι αναγκαίο να βεβαιωθείτε για την απουσία ανερχόμενης υγρασίας.

Τα κολυμβητά δάπεδα πάνω σε ελαφροβαρείς ή μονωτικές στρώσεις και οι τσιμεντοκονίες απευθείας πάνω στο έδαφος πρέπει να μονώνονται με φράγμα υδρατμών.

Αστάρωμα

Το **Eco Prim T Plus** εφαρμόζεται στο υπόστρωμα με πινέλο ή ρολό, συνήθως με αραιώση 1 προς 2 σε νερό για τσιμεντοειδή υποστρώματα ή από ανυδρίτη και ως έχει σε παλιά κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, και υπολείμματα κόλλας (αρκεί να είναι ανθεκτικά στο νερό). Αφού στεγνώσει το αστάρι, μπορείτε να εφαρμόσετε το κονίαμα εξομάλυνσης ή την κόλλα: ο χρόνος διαφέρει αναλόγως με τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Συνιστάται ωστόσο να μην υπερβαίνετε τις 24 ώρες.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό πρόσφυσης για τσιμενοκονιάματα εξομάλυνσης σε υποστρώματα που έχουν προετοιμαστεί με εποξειδικά ή πολυουρεθανικά αστάρια (όπως **Primer MF**, **Primer MF EC Plus**, **Eco Prim PU 1K**, **Eco Prim PU 1K Turbo**) στα οποία δεν έχει γίνει επίταση με άμμο, το **Eco Prim T Plus** πρέπει να εφαρμόζεται ως έχει, αλλά απαραίτητα όχι μετά τις 24 ώρες από την εφαρμογή αυτών των ασταριών.

Η εφαρμογή αυτού του τύπου επιτρέπεται σε περίπτωση εξομαλύνσεων με πάχος όχι μεγαλύτερο από 10 mm και αν δεν προβλέπεται η τοποθέτηση μασίφ φυσικού ξύλου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Το **Eco Prim T Plus** καθαρίζεται με νερό από δάπεδα, επικαλύψεις, εργαλεία, χέρια και ρούχα όσο είναι νωπό. Αφού στεγνώσει, καθαρίζεται με οινόπνευμα ή **Pulicol 2000**.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση κυμαίνεται από 30-150 g/m² αναλόγως με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τον τρόπο εφαρμογής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Το **Eco Prim T Plus** διατίθεται σε δοχεία των 20, 10 και 5 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κανονικές συνθήκες και στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, το **Eco Prim T Plus** παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 12 μήνες.

Το **Eco Prim T Plus** είναι ευαίσθητο σε μακροχρόνια έκθεση στον παγετό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για την ασφαλή χρήση των προϊόντων μας συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.mapei.com.

Μακριά από παιδιά. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα. Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Μην επιτρέπετε την είσοδο του προϊόντος στο δίκτυο αποχέτευσης, στα επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση. Επιτρέπεται η ανακύκλωση μόνο των δοχείων που έχουν αδειάσει εντελώς. Τα ξερά υπολείμματα προϊόντος μπορούν να διατεθούν ως κοινά οικιακά απόβλητα. Δεν περιέχει συντηρητικά. Το προϊόν περιέχει: BIT και CIT/MIT (3:1).

Για πληροφορίες, σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης και για το έντυπο τεχνικών πληροφοριών, καλέστε +30 210 779 3777

Το προϊόν περιέχει: νερό, συνδετικά, πρόσθετα, συντηρητικά, χρωστικές, (VdL-RL 01/Ιούνιος 2018).

ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)	
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Μορφή:	λεπτόρρευστο υγρό
Χρώμα:	γαλάζιο
Πυκνότητα (g/cm ³):	1,02
pH:	7,5
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά (%):	43
EMICODE:	EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή
Blauer Engel:	DE-UZ 113 Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (+23°C - 50% Σ.Υ.)	
Θερμοκρασία εφαρμογής:	+5°C to +35°C
Χρόνος στεγνώματος πριν την εφαρμογή του εξομαλυντικού κονιάματος ή της κόλλας:	0 λεπτά
•Απορροφητικά υποστρώματα (τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα):	30-60 λεπτά
•Υποστρώματα χαμηλής απορροφητικότητας (κεραμικά πλακίδια, εποξειδικές ρητίνες):	30-60 λεπτά
•Υποστρώματα με βάση τον γύψο:	30-60 λεπτά
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	
Αντοχή στην υγρασία:	άριστη
Αντοχή στη γήρανση:	άριστη
Αντίσταση στους διαλύτες και τα έλαια:	ικανοποιητική
Ανθεκτικότητα σε οξέα και αλκάλια:	ικανοποιητική
Αντοχή στη θερμοκρασία:	άριστη
Αντοχή στα ούρα:	κατά το πρότυπο ASTM D 1308-87

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και στην εμπειρία μας, οι ως άνω πληροφορίες πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να θεωρούνται απλά ως ενδεικτικές και να υπόκεινται σε επανεξέταση βάσει της μακροχρόνιας πρακτικής εφαρμογής: για το λόγο αυτό πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. Παρακαλώ συμβουλευτείτε την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών του υλικού, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της MAPEI www.mapei.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το περιεχόμενο του παρόντος Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών (TDS) μπορεί να αναπαραχθεί σε σχετικό έγγραφο έργου, αλλά το έγγραφο που θα προκύψει δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει το Έντυπο Τεχνικών Πληροφοριών που είναι σε ισχύ κατά το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος MAPEI.

Για την πιο ανανεωμένη έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών και πληροφορίες αναφορικά με τις σχετικές εγγυήσεις, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.mapei.gr. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Mapei Hellas SA

Θέση Δημοσιές - Ριτσώνα Ευβοίας, Ελλάδα



+30-22620-71906



www.mapei.gr



mapeihellas@mapei.gr

2930-5-2023-GR

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή των κειμένων, φωτογραφιών και εικονογραφήσεων του εντύπου αυτού απαγορεύεται και υπόκειται σε ποινική δίωξη

